

МОНЕРОХ® AQ

Дата: 21.09.2000
Редакция: 2
Технические данные: GB 408
Страница: 1 / 2

ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ И СТЕН

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Водная основа
- Может наноситься на влажных участках
- Хорошая химическая стойкость
- Доступно в различных цветах

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Описание

Монерох® AQ – это двухкомпонентное эпоксидное покрытие на водной основе.

Компонент А:

пигментированная жидкая эпоксидная смола, Бисфенол типа А

Компонент В:

полиаминный эмульсионный отверждающий агент

Использование

В качестве защитного покрытия на бетонных полах и Monile®, если требуется химическая стойкость.

В качестве беспылевого покрытия бетонных полов.

Может наноситься на светлые влажные поверхности.

Может использоваться для горизонтального и вертикального нанесения

Упаковка

Готовые упаковки по 10 кг для облегчения смешивания.

Цвет: различные цвета шкалы RAL.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Соотношение А/В в смеси:	1 / 3,7 по весу
Срок годности после смешивания при 20°C:	± 1 час
Удельный вес:	1,5 кг/дм ³
Минимальная t° нанесения:	+10°C
Содержание твердых в-в:	80%
Сцепление:	> 2 Н/мм ²
Теплостойкость:	60°C

Химическая стойкость

Химическая стойкость после 7 дней затвердевания: покрытие Монерох® AQ устойчиво к разбавленным кислотам, щелочам, солям, маслам и жирам, карбюрируемому топливу, коррозионным газам и морскому воздуху.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

Бетонная подложка должна быть без пыли, масла и жира. При очень пористых поверхностях рекомендуется увлажнить поверхность. При необходимости Монерох® AQ можно разбавить 10% воды. Срок хранения после смешивания компонентов составляет 1 час при температуре 20 °С.

Грунтовка

Можно использовать тот же продукт, разбавленный 10% воды.

Смешивание

Смешайте компонент А с компонентом В до получения однородной смеси.

Нанесение

Наносите с помощью валика

При необходимости первый слой Монерох® AQ можно посыпать мелким кварцевым песком для получения нескользкой поверхности.

Потребление

Нанесите первый слой Монерох® AQ с помощью валика.

Потребление: ± 250 г/м².

После 8 часов можно наносить второй слой.

Потребление: ± 200 г/м².

Очистка

Очистите инструменты с помощью воды.

ХРАНЕНИЕ

Не храните при температуре ниже +5°C. Храните в закрытом контейнере и в сухом помещении.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Неоткрытая упаковка: 1 год.

МОНЕРОХ® AQ

Дата: 21.09.2000
Редакция: 2
Технические данные: GB 408
Страница: 2 / 2

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

Необходимо прочитать и понять Листы данных о продукции и безопасности.

Монерох® AQ содержит эпоксидную смолу. Она может раздражать глаза и кожу. В случае попадания в глаза немедленно промойте глаза большим количеством воды и проконсультируйтесь с врачом. Используйте Монерох® AQ на хорошо проветриваемых участках.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обратитесь к RPM/Belgium N.V.

ГАРАНТИЯ

Компании RPM/Belgium N.V. и Alteco Technik GmbH гарантируют отсутствие дефектов у всех товаров и при обнаружении дефектов обеспечат замену материалов. Компании RPM/Belgium N.V. и Alteco Technik GmbH подтверждают, что информация и рекомендации, представленные в настоящем документе, являются точными и надежными.