

Дата: 29.05.2001

Редакция: 2 Технические данные №: RU 551 Страница: 1/2

# ПОЛИМЕРНОЕ МОДИФИЦИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ С ОТВЕРДЕВАЮЩИМ В ВОДЕ НАПОЛНИТЕЛЕМ

## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Ровная матовая монолитная поверхность.
  Разные цвета
- Очень высокая механическая износостойкость (давление, удар, разница температур, истирание)
- Подходит для мытья горячей водой под давлением, для условий постоянного заливания водой
- Высокое противоскольжение, даже когда поверхность мокрая и жирная
- Не токсично, не содержит растворителей, не воспламеняется
- Наносится на влажные и мокрые поверхности
- Эффективная и экономичная напольная система для обновления имеющихся бетонных полов
- Отвечает требованиям Европейского Сообщества по пищевым предприятиям
- Отличный послужной список прочности в течение 40 лет

# ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

### Описание

Monile® - 3-х компонентное полимерное модифицированное покрытие с отвердевающим в воде наполнителем; в расфасовке.

### Использование

 Monile®особенно подходит для предприятий пищевой промышленности, где пол постоянно залит водой: пивоваренные и консервные заводы, бойни, а также для машиностроительных предприятий, где необходима высокая механическая износостойкость.  Весьма высокая механическая износостойкость делает его экономичным и эффективным материалом для обновления имеющихся бетонных полов.

### Расфасовка

1 комплект Monile® содержит:

- 1 емкость (23 л) жидкости Monile<sup>®</sup> Liquid
- 3 пакета (42 кг) композита Monile®Composite
- 3 x 50 кг песка определенной фракции

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Состав

Monile® Liquid:

Полиакрилатная со-полимерная дисперсия Monile®Composite:

Цветной модифицированный отвердевающий в воде наполнитель

Песок определенной фракции

### Технические характеристики

Textin leakne xapaktephotnikn		
Пропорции		
смешивания:	1 емкость	
	Monile® Liquid +	
	3 пакета	
	Monile®Compos	
	ite + 150 кг	
	песка	
	определенной	
	фракции	
Прочность на сжатие:	>70 Н/мм²	DIN 52454
Прочность на		
растяжение:	> 7 H/мм²	ASTM C-190
Прочность на		
сгибание:	> 20 H/мм²	ASTM C-293
Проверка на		
истирание (Böhme):	4, 6см³/ 50см²	DIN 52108
Коэффициент		
термального		
расширения:	1.10 <sup>-6</sup> мм	ASTM D- 698
Рабочий диапазон		
температур:	-60°C до 120°C	



Дата: 29.05.2001

Редакция: 2

Технические данные №: RU 551 Страница: 2 / 2

### Химическая стойкость

Monile® проявляет замечательную стойкость к разбавленным химикатам часто используемым в пищевой промышленности. Щелочи действуют на него только в высокой концентрации. Monile® устойчив к крови, моче и жирам.

### Мытье инструмента

Вымойте инструменты сразу после использования.

# НЕЗАВИСИМОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Monile® утверждено как покрытие, отвечающая стандарту Bureau Veritas TMP 19400046, 1994. Результаты по многим другим тестированиям и сертификаты можно получить в компании RPM/Belgium N.V.

# УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Подготовка поверхности

Бетонное основание должно быть сухим, без пыли масла и жира. Необходимо механическим загрубить поверхность, чтобы обеспечить лучшую адгезию. До нанесения покрытия, поверхность должна быть хорошо увлажнена водой.

### Грунтовка

Смешайте одну емкость жидкости Monile® Liquid с 3 пакетами Monile® Composite и нанесите жесткой шваброй на поверхность. Одного замеса должно хватить примерно на 100 кв.м.

### Приготовление смеси

Засыпьте 1 пакет песка в бетономешалку, добавьте 8 л жидкости Monile® Liquid (1/3 емкости) и тщательно перемешайте. Постепенно добавьте 42 кг композита Monile®Composite, не прерывая перемешивания. Смесь готова, когда она выглядит сухой. Ее можно сжать в компактный комок, но к пальцам она не липнет.

Положите на пол две направляющие толщиной 12 мм и нанесите Monile® поверх слоя грунтовки. Он должен быть влажным. Разровняйте Monile® правилом. Одного замеса должно хватить на 10 кв.м при толщине покрытия 10 мм. Утрамбуйте смесь вертолетом, лопасти которого должны стоять почти горизонтально. Трамбуйте, пока поверхность полностью ни запечатается.

# <u>МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ</u> РАБОТЫ

Необходимо ознакомиться с Техническими данными по безопасности материалов и работы.

### **ХРАНЕНИЕ**

Хранить в сухом, прохладном месте при температуре не ниже 5°C, в закрытой упаковке.

### СРОК ХРАНЕНИЯ

Monile® Liquid:

1 год в закрытой упаковке

Monile®Composite:

6 месяцев в закрытой упаковке.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обратитесь к RPM/Belgium N.V.

# ГАРАНТИЯ

Фирма RPM гарантирует качественность всех материалов. При обнаружении дефектов продукты будут заменены качественными. RPM/Belgium N.V. подтверждает, что вся информация и рекомендации, изложенные здесь, точны и надежны.