

МОНЕРОХ® AC FILLER

Дата: 15.08.1999
Редакция: 1
Технические данные: GB 410
Страница: 1 / 1

**ВЫСОКОВЯЗКАЯ ДИСПЕРСИЯ НА ВОДНОЙ
ОСНОВЕ, СОДЕРЖАЩАЯ
ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ
СОПОЛИМЕР, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ
УМЕНЬШЕНИЯ ПОРИСТОСТИ РАСТВОРОВ
ПРОМЫШЛЕННЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ**

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрое затвердевание
- Водная основа
- Легкое нанесение

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Описание

Монерох® AC Filler – это высоковязкая однокомпонентная акриловая дисперсия на водной основе.

Использование

Монерох® AC Filler обеспечивает гладкую глянцевую отделку.

Монерох® AC Filler уменьшает пористость – и обеспечивает лакировку – растворов промышленных напольных покрытий, таких как Монерох® HD, наносимых мастерком и отделанных шлифовальной машиной.

Примечания

Монерох® AC Filler не следует использовать на промышленных напольных растворах, которые должны выдерживать частые и интенсивные разлития химических веществ и нагрузки высокой влажности или сухого тепла. В отношении подобных эксплуатационных условий обратитесь в наш технический отдел.

Упаковка

Готовые упаковки по 10 кг.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Консистенция:	вязкая паста
Твердые вещества:	48%
Срок годности после смешивания компонентов:	не применимо
Плотность:	~ 1,02 г/см ³ (+20°C)
Затвердевание при +20°C и относит. влажности 65%:	выдерживает пешеходное движение: 8 часов полное затвердевание: 7 дней

Температура нанесения:	от +10°C до +30°C; относительная влажность должна быть менее 80%
Цвет:	полупрозрачный

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нанесение

Монерох® AC Filler необходимо распределить по затвердевшему раствору промышленного напольного покрытия с помощью мастерка, после чего пройти по нему валиком со средним ворсом. Растворы промышленных напольных покрытий, такие как Монерох® HD, можно отлакировать одним слоем Монерох® AC Filler. После полного затвердевания Монерох® AC Filler (4-6 часов) можно нанести тонкий слой Hardtop (~ 120 г/м²) для улучшения химической стойкости.

Потребление

± 300 г/м² дисперсии Монерох® AC Filler на Монерох® HD.

ОЧИСТКА

Очистите инструменты с помощью растворителя сразу после нанесения материала.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Неоткрытая упаковка: 1 год.

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

Необходимо прочитать и понять Листы данных о продукции и безопасности.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обратитесь к RPM/Belgium N.V.

ГАРАНТИЯ

Компании RPM/Belgium N.V. и Alteco Technik GmbH гарантируют отсутствие дефектов у всех товаров и при обнаружении дефектов обеспечат замену материалов. Компании RPM/Belgium N.V. и Alteco Technik GmbH подтверждают, что информация и рекомендации, представленные в настоящем документе, являются точными и надежными.