

MONOPUR® PARK DECK TOPCOAT

Дата: 08.11.2000
Редакция: 3
Технические данные: GB 427
Страница: 1 из 1

ДВУХКОМПОНЕНТНОЕ ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЕ РАСТВОРИТЕЛЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не содержит растворителя
- Низкая вязкость
- Высокая абразивная стойкость
- Эластичность

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Описание

Monopur® Park Deck Topcoat – это двухкомпонентное эпоксидное покрытие, не содержащее растворителя.

Компонент А:

рецептурная эпоксидная смола, Бисфенол типа А

Компонент В:

алифатический полиаминовый отвердитель.

Использование

Monopur® Park Deck Topcoat используется как верхний слой, наносимый на посыпанный кварцем изолирующий слой Monopur® Park Deck Membrane, обеспечивая его устойчивость к маслам, солям и карбюрируемому топливу.

Monopur® Park Deck Topcoat также обеспечивает хорошую абразивную стойкость.

Упаковка

Готовые упаковки по 30 кг для облегчения смешивания.

Цвет: доступны различные цвета.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|--|---|
| Соотношение смешивания А/В: | 100 / 20 по весу |
| Удельный вес: | 1,4 кг/дм ³ |
| Срок годности после смешивания при 12°C / 20°C / 30°C: | 60 мин. / 45 мин. / 25 мин. |
| Механическая стойкость при 12°C / 20°C / 30°C: | устойчиво через 2 дня / 1 день / 16 ч |
| Химическая стойкость при 12°C / 20°C / 30°C: | устойчиво через 7 дней / 5 дней / 3 дня |
| Вязкость: | 3000 мПа·с |
| Прочность на сжатие: | > 35 Н/мм ² |

Химическая стойкость

Химическая стойкость после 7 дней затвердевания: Monopur® Park Deck Topcoat устойчив к разбавленным кислотам, щелочам, солям, маслам и жирам, карбюрируемому топливу, коррозионным газам и морскому воздуху.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Смешивание и нанесение

Смешайте предварительно отмеренные количества компонента А и компонента В до получения однородной смеси. Нанесите Monopur® Park Deck Coating с помощью валика с потреблением ± 500 г/м².

Очистка

Очистите инструменты с помощью растворителя сразу после нанесения.

ХРАНЕНИЕ

Храните в закрытой упаковке в прохладном, сухом помещении при температуре не ниже +5°C.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Неоткрытая упаковка: 1 год.

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

Необходимо прочитать и понять Листы данных о продукции и безопасности.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обратитесь к RPM/Belgium N.V.

ГАРАНТИЯ

Компании RPM/Belgium N.V. и Alteco Technik GmbH гарантируют отсутствие дефектов у всех товаров и при обнаружении дефектов обеспечат замену материалов. Компании RPM/Belgium N.V. и Alteco Technik GmbH подтверждают, что информация и рекомендации, представленные в настоящем документе, являются точными и надежными.