

SANITILE® WB BASE PRIMER

Дата: 28.09.2009
Лист данных: F0140GB13
Страница: 1

**ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ АДГЕЗИОННАЯ
ГРУНТОВКА ДЛЯ ПОРИСТЫХ ПОДЛОЖЕК
(ГИПС, БЕТОН, ШТУКАТУРКА) И
НЕПОРИСТЫХ ПОДЛОЖЕК (КЕРАМИЧЕСКАЯ
ПЛИТКА, ВЫСОКОПРОЧНЫЙ КИРПИЧ)**

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Водная основа
- Слабый запах
- Превосходное сцепление
- Белый цвет
- Длительный срок годности после смешивания
- Низкое содержание летучих органических веществ (ЛОВ)

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Описание

Sanitile® WB Base Primer – это двухкомпонентный эпоксидный амин на основе воды, со слабым запахом.

Использование

Sanitile® WB Base Primer используется как усилитель адгезии для непористых, очень плотных подложек, таких как керамическая плитка, высокопрочный кирпич, старые краски для защиты от граффити и эмалевые краски.

Для восстановления старых систем Sanitile® High Gloss. Она также используется как грунтовка / лак для пористых подложек, таких как бетон, гипс или штукатурка.

Упаковка

Упаковки по 5 л.

- Часть А: 4 л
- Часть В: 1 л

Цвет: белый.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Температура нанесения:	от +5°C до +30°C
Соотношение смешивания:	
▪ Часть А:	4 л
▪ Часть В:	1 л
Срок годности после смешивания:	6 часов
Плотность:	1,4-1,5 кг/л (смесь)
Теоретическое покрытие:	10 м ² /л
Практическое покрытие:	теоретическое покрытие уменьшается на вплоть до 20%
% объема твердых частиц:	45%
Толщина покрытия:	45 мкм (сухое) из 100 мкм (влажное)
Поверхность:	матовая / белая
Время высыхания при нанесении: (+20°C, относит. влажность 50%)	Сухая на ощупь: 16 ч Полностью сухая: 16 ч
Время нанесения следующего покрытия (+20°C, отн. вл. 50%):	Мин. 16 часов Макс. 7 дней
Содержание ЛОВ:	Макс. 5 г/л. Предел ЕС (2010): 140 г/л

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия нанесения

Соскаблийте всю шелушащуюся или отслаивающуюся краску. Устраните любые повреждения поверхностей с помощью высококачественного заполнителя. Можно использовать Sanitile® ILT. Перед нанесением убедитесь, что поверхность чистая, сухая и без каких-либо загрязнений.

Обеспечьте соответствующую сквозную вентиляцию во время и после нанесения. Температура поверхности должна составлять от +5°C до +30°C и быть как минимум на 5°C выше температуры конденсации!

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и без отслаивающейся ржавчины, грязи, масла, жира и т.д. Очистите поверхность с помощью подходящего моющего средства и воды. Дайте высохнуть. Поврежденные минеральные подложки можно восстановить с помощью быстро застывающего ремонтного цементного раствора.

Нанесение

Перед смешиванием оба компонента необходимо перемешать. Компоненты А и В поставляются в правильных пропорциях. Добавьте всю часть В в контейнер части А и тщательно перемешивайте как минимум 5 минут до получения однородной смеси. Дайте ей постоять 5 минут перед нанесением.

НЕ СМЕШИВАЙТЕ УПАКОВКИ ЧАСТИЧНО. Плохо активированные или неправильно смешанные материалы могут повлиять на эффективность и привести к раннему разрушению или изменению цвета.

Компании RPM/Belgium N.V. и Alteco Technik GmbH подтверждают, что информация и рекомендации, представленные в настоящем документе, являются точными и надежными.

Способ нанесения

Нанесите 1 слой валиком с коротким / средним ворсом.

Ограничения

- Не наносите грунтовку и не давайте ей высыхать при температурах ниже 5°C.
- Не наносите грунтовку в случае вероятности образования конденсата.
- При опускании температуры ниже 10°C время высыхания увеличится.
- При использовании снаружи защищайте свеженанесенное покрытие от дождя и мороза.
- При использовании в качестве изоляционного покрытия не следует превышать рекомендуемый уровень распределения, в противном случае может потребоваться нанесение второго слоя для удаления разводов.

Разбавитель

Не рекомендуется.

Очистка

Очистите инструменты с помощью воды сразу после нанесения.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном, сухом помещении при температуре от +5°C до +35°C в оригинальной упаковке. Беречь от прямых солнечных лучей и мороза.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Неоткрытая упаковка: 2 года при соблюдении рекомендаций по хранению.

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

См. наши Листы данных о безопасности материала.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обратитесь к RPM/Belgium N.V. / Alteco Technik GmbH.

ГАРАНТИЯ

Компании RPM/Belgium N.V. и Alteco Technik GmbH гарантируют отсутствие дефектов у всех товаров и при обнаружении дефектов обеспечат замену материалов, но не гарантируют соответствие цвета при замене.