

ДВУХКОМПОНЕНТНОЕ ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЯ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая механическая и химическая стойкость
- Может применяться как на вертикальных, так и на горизонтальных основаниях
- Легко моется
- Легко наносится
- Приятная цветовая гамма

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Описание

MONEPOX®110 — 2-х компонентное жидкое эпоксидное покрытие в расфасовке.

Использование

- Для придания защитным покрытиям из бетона и металлическим опорам отличной механической и химической стойкости; для горизонтальных и вертикальных оснований.
- Для связывания пыли на бетонных поверхностях.
- Для защиты зон с повышенной опасностью утечки химических реактивов

Расфасовка

5-ти и 15-ти килограммовые упаковки для облегчения смешивания.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Состав

Компонент А:

Цветная эпоксидная смола типа бисфенол А

Компонент В:

Агент отверждения полиамин-эмульсия (цикло алифатный полиамин).

Технические характеристики

Пропорции смешивания А и В:	4.8 и 1 по весу
Время обработки при 20°C	±30 минут
Прочность на сжатие	±24 N/мм ²
Удельный вес	±1.5 кг/дм ³
Адгезия к бетону	> 2 N/мм ²
Максимальная t° нанесения	60°C
Прочность на сгибание	±12 N/мм ²
Минимальная t° нанесения	10°C
Электросопротивление	5·10 ¹³ Ω

Химическая стойкость

Химическая стойкость по истечении 7 дней после отверждения: на MONEPOX®110 не воздействуют разбавленные кислоты, щелочи, масла и жиры, углеродсодержащие агенты, агрессивные газы и морской воздух.

Мытье инструмента

Вымойте инструменты сразу после использования.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

Бетонное основание должно быть сухим, без пыли масла и жира. Содержание влаги в бетоне должно быть менее 6%, что означает, что бетону должно быть минимум 28 дней от заливки.

Смешивание

Смешать заранее отмеренные количества компонентов А и В до получения однородной массы. Время обработки 30 минут при температуре 20°C.

Грунтование

Этот же продукт можно использовать в качестве грунтовки, разбавив его 5% растворителя.

Окончательный слой (слои)

Придание свойств противоскольжения получается методом накидывания песка или карборунда в первый слой.

МОНЕРОХ® 110

Дата:	18.04.2000
Редакция:	2
Технические данные №:	RU 403
Страница:	1 / 2

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

Необходимо ознакомиться с Техническими данными по безопасности материалов и работы.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом, прохладном месте при температуре не ниже 5°C, в закрытой упаковке.

СРОК ХРАНЕНИЯ

1 год в закрытой собственной таре.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обратитесь к RPM/Belgium N.V.

ГАРАНТИЯ

Фирма RPM гарантирует качество всех материалов. При обнаружении дефектов продукты будут заменены качественными. RPM/Belgium N.V. подтверждает, что вся информация и рекомендации, изложенные здесь, точны и надежны.