

ПОЛУГИБКОЕ, СНИЖАЮЩЕЕ УРОВЕНЬ ШУМА НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Заполнение трещин
- Устойчиво к разливаю химических веществ
- Удобное
- Легко очищаемое
- Износостойкое

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Описание

Мопорур® SL – это двухкомпонентная смесь на основе полиуретана, не содержащая растворителя, для самовыравнивающихся напольных покрытий.

Компонент А:

Пигментированный полиол

Компонент В:

Изоцианатный отвердитель

Использование

После подготовки поверхности и нанесения грунтового покрытия Мопорур® SL можно наносить на большинство распространенных подложек, таких как бетон, асфальт, дерево и другие.

Мопорур® SL предназначен для использования, когда требуется удобное, снижающее уровень шума и легко очищаемое напольное покрытие, такое как на общественных участках, в школах, больницах, магазинах, а также на участках производства, подверженным легким нагрузкам механического движения.

Упаковка

Готовые упаковки по 30 кг для облегчения смешивания.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Соотношение смешивания А/В:	100 / 23 по весу
Срок годности после смешивания при 10°C / 20°C / 30°C:	30 мин. / 20 мин. / 15 мин.
Вязкость:	± 2000 мПас
Удельный вес:	1,4 кг/дм³
Пешеходное движение при 10°C / 20°C / 30°C:	разрешается после 24 ч / 12 ч / 5 ч

Механическая прочность при 10°C / 20°C / 30°C:	устойчиво после 48 ч / 24 ч / 12 ч
Химическая прочность при 10°C / 20°C / 30°C:	устойчиво после 5 дней / 3 дней / 2 дней
Температура нанесения:	от +10°C до +30°C
Удлинение при разрыве:	5-10%
Прочность на сжатие:	20-30 Н/мм²
Твердость по Шору А:	60
Стойкость к истиранию, Абразивная машина Табера (с покрытием Мопорур® Topcoat):	20 мг

Химическая стойкость

Химическая стойкость после 5 дней затвердевания: Мопорур® Industry устойчив к разбавленным кислотам, щелочам, солям, маслам и жирам, карбюрируемому топливу, коррозионным газам и морскому воздуху.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

Бетонная подложка должна быть сухой и без пыли, масла и жира. Содержание воды в бетоне должно быть менее 6%, что означает, что бетон должен затвердевать в течение как минимум 28 дней после заливки. Подготовленная подложка также должна иметь открытую пористую структуру для хорошего проникновения Мопорур® Primer. Для получения хорошего результата подложка должна быть гладкой и ровной.

Грунтовка

Смешайте предварительно отмеренные количества частей А и В грунтовки Мопорур® Primer до получения однородной смеси. Нанесите Мопорур® Primer с помощью скребка или валика с потреблением ± 250 г/м². Важно, чтобы все поры подложки были заполнены и чтобы существовал постоянный слой грунтовки.

Смешивание и нанесение

Перемешивайте предварительно отмеренные количества компонентов А и В в течение приблизительно 3 минут до получения однородной смеси. Смесь можно увеличить путем добавления максимум 50% Мопорур® SL Filler (14,8 кг). При добавлении заполнителя он вмешивается с помощью медленно вращающегося смесителя (300-400 об/мин) до образования однородной смеси.

Мопорур® SL наносится с помощью скребка или мастерка и вакуумируется с помощью игольчатого валика.

Покрытие

1,5 кг/м² на 1 мм толщины.

Отделочное покрытие

При необходимости эстетической отделки, поверхность можно посыпать цветной крошкой. Monopur® SL всегда лакируется Monopur® Topcoat или Hardtop®.

Очистка

Очистите инструменты с помощью растворителя сразу после нанесения.

ХРАНЕНИЕ

Храните в закрытой упаковке в прохладном, сухом помещении при температуре не ниже +5°C.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Неоткрытая упаковка: 6 месяцев.

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

Необходимо прочитать и понять Листы данных о продукции и безопасности.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обратитесь к RPM/Belgium N.V.

ГАРАНТИЯ

Компании RPM/Belgium N.V. и Alteco Technik GmbH гарантируют отсутствие дефектов у всех товаров и при обнаружении дефектов обеспечат замену материалов. Компании RPM/Belgium N.V. и Alteco Technik GmbH подтверждают, что информация и рекомендации, представленные в настоящем документе, являются точными и надежными.