

MONOPUR® PARK DECK MEMBRANE

Дата: 08.11.2000
Редакция: 3
Технические данные: GB 425
Страница: 1 из 2

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ СЛОЙ, НЕ СОДЕРЖАЩИЙ РАСТВОРИТЕЛЯ, ДЛЯ МНОГОУРОВНЕВЫХ ПАРКОВОК

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Заполнение трещин
- 2 функции в 1 слое
- Гибкость при низких температурах
- Хорошая механическая стойкость

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Описание

Monopur® Park Deck Membrane – это двухкомпонентный самовыравнивающийся полиуретан.

Компонент А:

пигментированный и рецептурный полиол

Компонент В:

изоцианатный отвердитель

Использование

Monopur® Park Deck Membrane используется как комбинированный водонепроницаемый, устойчивый к движению и износу изолирующий слой для обработки многоуровневых парковок, балконов и холодных помещений.

Двойные функции изолирующего слоя позволяют избежать риска возникновения проблем с межслойным сцеплением при эксплуатации.

Упаковка

Готовые упаковки по 30 кг для облегчения смешивания.

Цвет: серый.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Соотношение смешивания А/В:	100 / 25 по весу
Срок годности после смешивания при 20°C:	30 мин.
Вязкость при 20°C:	± 3500 мПас
Удельный вес:	± 1,2 кг/дм³
Пешеходное движение при 12°C / 20°C:	разрешается через 24 ч / 16 ч

Механическая стойкость при 12°C / 20°C:	устойчив через 4 дня / 2 дня
Удлинение при разрыве изолирующего слоя:	150%
Удлинение при разрыве износостойкого слоя:	50%

Химическая стойкость

Химическая стойкость после 5 дней затвердевания: Monopur® Park Deck Membrane устойчив к разбавленным кислотам, щелочам, солям, маслам и жирам, карбюрируемому топливу, коррозионным газам и морскому воздуху.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

После отверждения Monopur® Park Deck Primer наносится Monopur® Park Deck Membrane. Предварительно отмеренные количества частей А и В перемешиваются в течение ± 3 минут до получения однородной смеси с помощью медленно вращающегося смесителя (300-400 об/мин). Monopur® Park Deck Membrane наносится необходимой толщиной с помощью скребка. Потребление составляет 2,0-3,0 кг/м² для толщины 3-5 мм.

Перед посыпанием кварцем свежеложенный и незатвердевший изолирующий слой вакуумируется с помощью игольчатого валика. После этого изолирующий слой посыпается кварцем размером 0,3-0,8 мм для создания износостойкого слоя. Потребление кварца составляет ± 5 кг/м². После отверждения поверхность покрывается лаком Monopur® Park Deck Topcoat (0,5-0,6 кг/м²).

Очистка

Очистите инструменты с помощью растворителя сразу после нанесения.

ХРАНЕНИЕ

Храните в закрытой упаковке в прохладном, сухом помещении при температуре не ниже +5°C.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Неоткрытая упаковка: 6 месяцев.

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

Необходимо прочитать и понять Листы данных о продукции и безопасности.

MONOPUR® PARK DECK MEMBRANE

Дата:	08.11.2000
Редакция:	3
Технические данные:	GB 425
Страница:	2 из 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обратитесь к RPM/Belgium N.V.

ГАРАНТИЯ

Компании RPM/Belgium N.V. и Altesco Technik GmbH гарантируют отсутствие дефектов у всех товаров и при обнаружении дефектов обеспечат замену материалов. Компания RPM/Belgium N.V. подтверждает, что информация и рекомендации, представленные в настоящем документе, являются точными и надежными.