

## ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ, ДВУХКОМПОНЕНТНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ СО СЛАБЫМ ЗАПАХОМ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

### ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Водная основа
- Слабый запах
- Глянцевая поверхность
- Стойкий яркий белый цвет
- Легкость очищения
- Гигиеническое бесшовное покрытие
- Привлекательная экономичная альтернатива плитке без необходимости заполнять швы и без роста грибка
- Быстро высыхает
- Устойчиво к наиболее распространенным чистящим средствам и химическим веществам, используемым в пищевой промышленности
- Низкое содержание ЛОВ

### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

#### Описание

Sanitile® WB High Gloss – это водная двухкомпонентная система на основе модифицированной полиуретановой смолы. Sanitile® WB High Gloss обладает хорошими свойствами нанесения и затвердевания и образует плотную глянцевую поверхность.

#### Использование

Для стен. Покрытие Sanitile® WB High Gloss используется, когда требуется гигиеническая, легко очищаемая поверхность. Оно обладает высокой химической стойкостью.

Характерными для использования системы Sanitile® являются участки в пищевой и питьевой промышленности, больницах, лабораториях, кухнях ресторанов, отелей и школ, пивоварнях.

Sanitile® WB High Gloss также можно использовать как покрытие для защиты от граффити. Оно устойчиво к средствам для удаления граффити путем растворения.

#### Упаковка

- Упаковки по 5 л.
- Часть А: 4,305 л
  - Часть В: 0,695 л

Цвет: белый.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Температура нанесения:	от +8°C до +30°C
Соотношение смешивания:	
▪ Часть А:	4,305 л
▪ Часть В:	0,695 л
Срок годности после смешивания при 20°C:	4 часа
Плотность:	1,16-1,26 кг/л (смесь)
Теоретическое покрытие:	10 м²/л
Практическое покрытие:	теоретическое покрытие уменьшается на вплоть до 20%
% объема твердых частиц:	36%
Толщина покрытия:	36 мкм (сухое) из 100 мкм (влажное)
Поверхность:	яркая / белая / глянцевая
Время высыхания при нанесении: (+20°C, относит. влажность 50%)	Сухая на ощупь: 2 ч Полностью сухая: 8 ч
Время нанесения следующего покрытия (+20°C, отн. вл. 50%):	Мин. 4 часа Макс. 7 дней
Диапазон рабочей температуры:	от -30°C до +60°C
Содержание ЛОВ:	25 г/л

Покрытие Sanitile® WB High Gloss прошло испытания в лаборатории, согласно которым все испытанные образцы показали соответствующий уровень защиты от образования грибка на сухом покрытии:

*Aspergillus oryzae*, *penicillium ochrochloron*, *geotrichum candidum*, *trichoderma viride*, *penicillium funiculosum*, *penicillium notatum*, *cladosporium herbarum*, *aspergillus niger*, *phoma violaceae*, *raecilomyces variotii*, *ulocladium atrum*, *aspergillus versicolor*, *aeobasidium pullulans*, *cladosporium cladosporoides*, *penicillium purpurogenum*, *stachybotrys chartarum*, *chaetomium globosum*, *rhodotorula rubra*.

### УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

#### Условия нанесения

Sanitile® WB High Gloss наносится на поверхности, которые были загрунтованы Sanitile® WB Base.

Обеспечьте соответствующую сквозную вентиляцию во время и после нанесения. Температура поверхности должна составлять от +5°C до +30°C и быть как минимум на 5°C выше температуры конденсации!

## **Подготовка поверхности**

Убедитесь, что поверхность для покрытия чистая, сухая, и без жира, грязи, пыли и т.д.

## **Нанесение**

Компоненты А и В поставляются в правильных пропорциях. Добавьте всю часть В в контейнер части А и тщательно перемешивайте как минимум 5 минут до получения однородной смеси. Дайте ей постоять 5 минут перед нанесением. НЕ СМЕШИВАЙТЕ УПАКОВКИ ЧАСТИЧНО. Плохо активированные или неправильно смешанные материалы могут повлиять на эффективность и привести к раннему разрушению или изменению цвета.

### Способ нанесения

Нанесите 2 слоя кистью или валиком с коротким / средним ворсом.

### Ограничения

- Sanitile® WB High Gloss необходимо наносить с указанным уровнем распределения.
- Не наносите покрытие и не давайте ему высыхать при температурах ниже 8°C.
- Не наносите грунтовку в случае вероятности образования конденсата.
- При опускании температуры ниже 10°C время высыхания увеличится.

## **Разбавитель**

Не рекомендуется.

## **Очистка**

Очистите инструменты с помощью воды сразу после нанесения.

## **ХРАНЕНИЕ**

Хранить в прохладном, сухом помещении при температуре от +5°C до +35°C в оригинальной упаковке. Беречь от прямых солнечных лучей и мороза.

## **СРОК ХРАНЕНИЯ**

Неоткрытая упаковка: 1 год при соблюдении рекомендаций по хранению.

## **МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ**

См. наши Листы данных о безопасности материала.

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Обратитесь к RPM/Belgium N.V. / Alteco Technik GmbH.

## **ГАРАНТИЯ**

Компании RPM/Belgium N.V. и Alteco Technik GmbH гарантируют отсутствие дефектов у всех товаров и при обнаружении дефектов обеспечат замену материалов, но не гарантируют соответствие цвета при замене. Компании RPM/Belgium N.V. и Alteco Technik GmbH подтверждают, что информация и рекомендации, представленные в настоящем документе, являются точными и надежными.